# LEXAN™ Resin 121R



## **SABIC Innovative Plastics**



### **Technical Data**

产品说明 UL rated HB as of 10/97. 2	200 series recommended when V-2 rating required. Nonhalogenated. 17.5 MFR, for small, intricate parts. Internal mold
release.	
<u>总体</u>	
材料状态	• 已商用:当前有效
资料1	Technical Datasheet
UL 黄卡 <sup>2</sup>	• E121562-220861
搜索 UL 黄卡	<ul> <li>SABIC Innovative Plastics</li> <li>LEXAN™ Resin</li> </ul>
供货地区	<ul><li>北美洲</li></ul>
添加剂	• 脱模
特性	• 无卤
加工方法	• 注射成型
多点数据	<ul> <li>Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831)</li> <li>Flexural DMA (ASTM D4065)</li> <li>Pressure-Volume-Temperature (PVT - Zoller Method)</li> <li>Shear DMA (ASTM D4065)</li> <li>Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417)</li> <li>Tensile Creep (ASTM D2990)</li> <li>Tensile Fatigue</li> <li>Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638)</li> <li>Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)</li> <li>Viscosity vs. Shear Rate (ASTM D3835)</li> </ul>

勿理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重		ASTM D792
	1.20 g/cm <sup>3</sup>	
	1.19 g/cm <sup>3</sup>	
特定体积	0.835 cm <sup>3</sup> /g	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	18 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70%	内部方法
吸水率		ASTM D570
24 hr	0.15 %	
平衡, 23°C	0.35 %	
平衡, 100°C	0.58 %	
室外适用性	f2	UL 746C
1械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 4		ASTM D638
屈服	62.1 MPa	
断裂	68.9 MPa	
伸长率 <sup>4</sup>		ASTM D638
屈服	7.0 %	
断裂	130 %	
弯曲模量 <sup>5</sup> (50.0 mm 跨距)	2340 MPa	ASTM D790
弯曲强度 <sup>5</sup> (屈服, 50.0 mm 跨距)	96.5 MPa	ASTM D790
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0 mg	ASTM D1044
中古性能		测试方法
简支梁缺口冲击强度 <sup>6</sup>		ISO 179/1eA
-30°C	12 kJ/m²	
23°C	65 kJ/m²	

文件号: TDS-17535-zh



www.ulprospector.com

中击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁无缺口冲击强度 <sup>6</sup>	W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度	757125	
23°C	690 J/m	ASTM D256
-30°C <sup>7</sup>	11 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C <sup>7</sup>	65 kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击	00 (0/11)	100 100/1/
23°C	3200 J/m	ASTM D4812
-30°C <sup>7</sup>	无断裂	ISO 180/1U
23°C <sup>7</sup>	无断裂	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load)	62.1 J	ASTM D3763
落锤冲击 (23°C)	169 J	ASTM D3029
拉伸冲击强度8	546 kJ/m²	ASTM D1822
更度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度		ASTM D785
M 级	70	
R级	118	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	138 °C	
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	129 °C	
维卡软化温度	154 °C	ASTM D1525 9
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C)	6.8E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
比热	1260 J/kg/°C	ASTM C351
导热系数	0.25 W/m/K	ASTM C177
RTI Elec	130 °C	UL 746
RTI Imp	130 °C	UL 746
RTI	130 °C	UL 746
电气性能	额定值 单位制	 测试方法
体积电阻率	> 1.0E+17 ohms·cm	ASTM D257
介电强度 (3.20 mm, in Air)	15 kV/mm	ASTM D149
介电常数		ASTM D150
50 Hz	3.17	
60 Hz	3.17	
1 MHz	2.96	
耗散因数		ASTM D150
50 Hz	9.0E-4	
60 Hz	9.0E-4	
1 MHz	0.010	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2	UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 1	UL 746
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 2	UL 746
热丝引燃 (HWI)	PLC 2	UL 746
- 然生り <i>然</i> (1797) 可燃性	 额定值单位制	
UL 阻燃等级 (0.71 mm)	- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	UL 94
Radiant Panel Listing (UL)	YES	UL 34
Radiant Paner Listing (OL) 光学性能	新定值 单位制 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 测试方法
		M风万法 ASTM D542
<b>长射</b> 家		
折射率 透射率 (2540 μm)	88.0 %	ASTM D1003

文件号: TDS-17535-zh





www.ulprospector.com

注射		
	121 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
干燥时间,最大	48 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 60 %	
料筒后部温度	260 到 282 °C	
料筒中部温度	271 到 293 °C	
料筒前部温度	282 到 304 °C	
射嘴温度	277 到 299 °C	
加工(熔体)温度	282 到 304 °C	
模具温度	71 到 93 °C	
背压	0.345 到 0.689 MPa	
螺杆转速	40 到 70 rpm	
排气孔深度	0.025 到 0.076 mm	

#### 备注

(II)

<sup>1</sup>通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料,然而此列表可能未包括所有相应 链接。重要的是,我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表,请访问 UL 黄卡搜索。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 一般属性:这些不能被视为规格。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 类型 1, 50 mm/min

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1.3 mm/min

<sup>6 80\*10\*3</sup> sp=62mm

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 80\*10\*3

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Type S

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>标准 B (120°C/h), 载荷 2 (50N)

## LEXAN™ Resin 121R

聚碳酸酯

#### **SABIC Innovative Plastics**



## 购买地点

#### 供应商

**SABIC Innovative Plastics** Pittsfield, MA USA

电话: 800-845-0600 Web: http://www.sabic-ip.com/

#### 分销商

Nexeo Solutions

电话: 800-531-7106 Web: http://www.nexeosolutions.com/ 供货地区: North America

文件号: TDS-17535-zh